

TELA DE ALGODÓN PARA PRENDAS DE TRABAJO	GERENCIA DE AREA TECNICA DESARROLLO TECNOLÓGICO
	FA. 8 508 Julio de 1986

0 – ESPECIFICACIONES A CONSULTAR

NORMA

IRAM-DEF D 7612

TEMA

Tela de algodón para uniformes para zonas cálidas y tropicales.

1 – OBJETO

1-1. Establecer las características que debe cumplir la tela de algodón para prendas de trabajo (Ambo de fajina: Campera, pantalón, etc.).

2 – CONDICIONES GENERALES

2-1. La tela de algodón para prendas de trabajo deberá cumplir con lo establecido en la Norma IRAM-DEF D 7612: *TELA DE ALGODÓN PARA UNIFORMES PARA ZONAS CALIDAS Y TROPICALES*, con las siguientes modificaciones:

Párrafo 1.1

- a) Donde dice IRAM AAQCT B 135-7: Solidez al hipoclorito (fuerte).
Deberá decir: *ITAM AAQCT B 13508: Solidez al hipoclorito (débil)*
- b) Donde dice: IRAM AAQCT B 135-15: Solidez al lavado (ensayo 2)
Deberá decir: *IRAM AAQCT B 13516: Solidez al lavado (ensayo 3).*

Párrafo 3.4.

- a) Donde dice: LIGAMENTO: será sarga 2/1 o 3/1.
Deberá decir: *LIGAMENTO: será sarga 3/1.*

Párrafo 4.3.

- a) Donde dice: Números de hilos por centímetro, trama, mín. 17.
Deberá decir: *Número de hilos por centímetro, trama, mín. 16.*
- b) Donde dice: Resistencia a la tracción, trama, daN/cm, mín. 13
Deberá decir: *Resistencia a la tracción, trama, daN/cm, mín. 12*

- c) Donde dice: Solidez al lavado (ensayo 2) mín. 4, IRAM AAQCT B 135-15.
Deberá decir: *Solidez al lavado (ensayo 3), mín. 4, IRAM AAQCT B 13516*
- d) Donde dice: Solidez al hipoclorito (fuerte), mín. 4, IRAM AAQCT B 135-7.
Deberá decir: *Solidez al hipoclorito (débil), mín. 4, IRAM AAQCT B 13508.*



Esta especificación anula la Especificación F.A. 8 508 de Noviembre de 1975.