

TELA PARA CORBATAS Y MOÑOS; Y ENTRETELA	GERENCIA AREA TECNICA DESARROLLO TECNOLOGICO
	FA. 8 509 (Provisoria) Julio de 1986

0 – ESPECIFICACIONES A CONSULTAR

<u>NORMA</u>	<u>TEMA</u>
F.A. 8 503	Inspección y Recepción.
F.A. 101	Masa por metro cuadrado.
F.A. 102	Humedad.
F.A. 103	Apresto.
F.A. 115	Determinación de poliéster en mezclas binarias con algodón y/o rayón.
F.A. 104	Resistencia a la tracción (tira deshilada).
F.A. 105	Número de hilos por centímetro.
F.A. 110	Estabilidad dimensional.
F.A. 106	Solidez al lavado (ensayo 3).
F.A. 107	Solidez a la luz del día.
F.A. 108	Solidez al hipoclorito (débil),

1 – OBJETO

1-1. Establecer las características de la tela de poliéster y algodón para corbatas y moños y de la entretela de fibra sintética continua de textil no tejido para las corbatas.

2 – CONDICIONES GENERALES

2-1. TELA DE CORBATAS Y MOÑOS

2-1-1. Fabricación: La tela será de mezcla íntima de poliéster y algodón en urdimbre y trama.

2-1-2. Aspecto: El color y el acabado serán uniforme.

2-1-3. Color: Serán según pedido.

2-1-4. Otras características: La tela cumplirá con los requisitos indicados en la tabla siguiente:

CARACTERISTICA DE LA TELA

Características		Unidad	Mín.	Máx.	Métodos de Ensayo
Masa por metro cuadrado		Gramos	140	170	F.A. 101
Materia prima	Poliester	g/100g	45	55	F.A. 115
Mezcla íntima	Algodón		45	55	
Humedad y apresto (Suma de valores)		% en masa	-	12	F.A. 102 y 103
Nro. de hilos por centímetro	Urdimbre	-	28	-	F.A. 105
	Trama		20	-	
Resistencia a la tracción	Urdimbre	daN/cm	11	-	F.A. 104
	Trama		9	-	
Estab. dim. al lavado	Urdimbre	%	-	2	F.A. 110
	Trama		-	1	
Solidez a la luz del día		-	6	-	F.A. 107
Solidez al lavado (ensayo 3)		-	4	-	F.A. 106
Solidez al hipoclorito (débil)		-	4	-	F.A. 108

2-2. ENTRETELA DE LAS CORBATAS

2-2.1. Fabricación: La entretela será de fibra sintética continua, de textil no tejido.

2-2.2. Aspecto: Será de espesor uniforme, homogéneo y no presentará agujeros ni placas.

2-2.3. Color: Será blanco o gris claro.

2-2.4. Otras Características: La entretela cumplirá además con los requisitos indicados en la tabla siguiente:

CARACTERISTICAS DE LA ENTRETELA

Características		Unidad	Mín.	Máx.
Masa por metro cuadrado		Gramos	120	140
Resistencia a la tracción	Urdimbre	daN/cm	1,5	-
	Trama		1	-
Estab. dim. al lavado	Urdimbre	%	0	0
	Trama		0	0
Espesor		mm	0,4	0,5

3 - INSPECCION Y RECEPCION

3-1. CORBATAS Y MOÑOS

3-1-1. El procedimiento de inspección y recepción de los materiales textiles se efectuará de acuerdo con lo establecido en la Especificación Técnica F.A. 8 503.



Esta especificación anula la Especificación F.A. 8 509/67.