

ROPERIA: CUBRECAMAS	GERENCIA GENERAL TECNICA DEPTO. DESARROLLO TECNOLÓGICO
	FA. 8 542 Mayo de 1988

0 – ESPECIFICACIONES POR CONSULTAR

NORMA

TEMA

F.A. 8 503

Inspección y recepción.

IRAM

7508

Masa por metro cuadrado.

7531

Cambios dimensionales.

7534

Apresto.

7537

Número de hilos.

7601

Características de los hilos de algodón para coser.

IRAM-AAQCT

B 7841

Identificación primaria de fibras.

B 13515

Solidez al lavado "ensayo 2".

B 13530

Solidez a la luz del día.

IRAM-INTI-CIT

G 7509

Ensayo de tracción (tira deshilada).

G 7553

Determinación de ligamentos.

1 – OBJETO

1-1. Establecer Las características de los cubrecamas para coches dormitorios y uso general.

2 – CONDICIONES GENERALES

2-1. Medidas. Deberá cumplir con las siguientes: Ancho 1,30 m, Largo 2,60 m con una discrepancia de ± 2 cm.

2-2. Color y terminación de la tela. Deberá ajustarse a la muestra tipo vigente.

2-3. Fallas y defectos. No tendrá fallas y defectos que la perjudique al uso a que está destinada.

2-4. Confección de los extremos. Llevará en cada extremo del largo un dobladillo de 2 cm aproximadamente cosido con costura simple.

2-5. Marcación. Llevará estampada en forma indeleble la sigla **FA** de acuerdo a lo indicado en la Figura 1.

2-6. Ligamento. Será el denominado sarga doble cara de trama 6. El ligamento se determinará según la Norma IRAM-INTI-CIT G 7553.

2-7. Hilo. Será de algodón de título 50/3 de tono de acuerdo con el color de la tela empleada y con la Norma IRAM 7601.

2-8. Materia Prima. Será algodón, ensayado según la Norma IRAM-AAQCT B 7841.

3 - REQUISITOS

3-1. Características de la tela. La tela cumplirá además con los requisitos indicados en la Tabla I.

TABLA I

REQUISITOS		UNIDAD	MIN.	MAX.	METODOS DE ENSAYO
Masa por metro cuadrado		g/m ²	420	450	IRAM 7508
Apresto		g/100 g	-	2	IRAM 7534
Número de hilos por centímetro	Urdimbre	hilos/cm	17	-	IRAM 7537
	Trama		10	-	
Resistencia a la tracción	Urdimbre	daN/cm (kgf/cm)	22	-	IRAM-INTI-CIT G 7509 (tira deshilada)
	Trama		10	-	
Estabilidad dimensional	Urdimbre	%	-	6	IRAM 7531
	Trama		-	3	
Solidez al lavado, ensayo 2		-	4	-	IRAM-AAQCT B 13515
Solidez al color a la luz del día		-	5	-	IRAM-AAQCT B 13530

4 – INSPECCION Y RECEPCION

4-1. Procedimiento. Para el de inspección y recepción se seguirá lo establecido en la Especificación F.A. 8503.



Esta especificación anula la Especificación F.A. 8 542 de abril de 1977.

MARCAS PARA CUBRECAMAS

Figura 1

